

ABS (アブス) (吸水加工)

運動などでの不快な汗のべたつきを軽減することで衣服内気候(皮膚と衣服間の温度・湿度)をサラッと快適にし、蒸れを抑制します。

試験例: 綿 100%

試験方法 JIS L 1907 滴下法

ABS	60分後の水分率(%)
洗濯 0回	24.7
洗濯 5回	10.9
洗濯 10回	8.6
未加工布	26.6

全素材

Tsuyakin

株式会社 艶金

岐阜県大垣市十六町字高畑 1050

TEL 0584-92-1821 FAX 0584-92-1825

E-mail u00sm@tsuyakin.co.jp

HP <http://www.tsuyakin.co.jp>