

ポセイドン (吸水速乾加工)

汗のべたつきを軽減し衣服内気候(皮膚と衣服間の温度・湿度)をより早く快適に保ち、蒸れの不快感を抑えます。

試験例: 綿 100%

試験方法 JIS L 1907 滴下法

ポセイドン	60分後の水分率(%)
洗濯 0回	1.2
洗濯 5回	2.4
洗濯 10回	3.3
未加工布	26.6

全素材

Tsuyakin

株式会社 艶金

岐阜県大垣市十六町字高畑 1050

TEL 0584-92-1821 FAX 0584-92-1825

E-mail u00sm@tsuyakin.co.jp

HP <http://www.tsuyakin.co.jp>